

Duvilax® LP

Chemia budowlana

- Charakterystyka:** Duvilax® LP, jest specjalnym klejem wyprodukowanym na bazie dyspersji poliocetanu winylu. Produkt zawiera wypełniacze, biocydy i inne substancje pomocnicze. Duvilax® LP nie znajduje się w wykazie substancji szkodliwych dla zdrowia (brak oznaczeń R i S).
- Właściwości:** Wodna dyspersja jest koloru kremowego o charakterystycznym zapachu. Nietoksyczna, niepalna, niewybuchowa, ulega biodegradacji, nie szkodzi zdrowiu, nie stanowi zagrożenia higienicznego. Po odparowaniu wody powstaje twardy lekko elastyczny film.
- Parametry:**
- | | |
|---------------------------------------|--|
| zawartość suchej masy | min. 60,0 % |
| lepkość | 5 000 – 10 000 mPa.s (Rheotest) |
| | 15 000 – 25 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555,) |
| pH | 4 – 6 |
| minimalna temperatura tworzenia filmu | 12 °C |
| czas otwarty | 5 – 15 minut (w zależności od chłonności podłoża) |
- Warunki sklejanja:**
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| temperatura robocza | min. 15 °C |
| wilgotność względna środowiska | 40 – 75 % |
| płaskość podłoża | ± 2 mm/2 m |
| wilgotność podłoża | max. 2 % |
| zużycie w jednym cyklu | 800 – 1 000 g/m ² |
| czas wiązania przy 20 °C | min. 48 godzin |
- Zastosowanie:** Duvilax® LP jest specjalnym klejem dyspersyjnym przeznaczonym do klejenia parkietu mozaikowego, parkietu (oprócz buka) oraz wykładzin dywanowych i korkowych do podłoży cementowych, anhydrytowych. Duvilax® LP używa się bez rozcieńczania i dodawania innych substancji.
- Opakowanie i transport:** 5kg i 13 kg wiaderka, 30 kg bębny PE; 125 kg bębny PE; 200 kg bębny stalowe; 1000 kg pojemniki plastikowe.
- Przewóz:** cysterny kolejowe, autocysterny i inny transport drogowy.
- Przechowywanie:** Duvilax® LP należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od 5 °C do 40 °C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Gwarancja:** Gwarancja towaru w opakowaniach do 15 kg brutto wynosi 12 miesięcy. Gwarancja dla reszty opakowań wynosi 6 miesięcy. Z gwarancji można skorzystać tylko przy przestrzeganiu wyżej wymienionych warunków przechowywania.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do reklamacji. Przed każdym zastosowaniem zaleca się przebadanie produktu w konkretnych warunkach.

Szczegółowych informacji udziela:

Duslo a.s. - Polska
"Prymus" Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Turyńska 101
Tel.: +48 32 219 08 78, 79
Fax: +48 32 216 96 44
e-mail: prymus@prymus.net.pl

DUSLO, a. s.
Divízia polymérov
927 03 Šaľa
Slovenská republika
Internet: www.duvilax.sk, www.duslo.sk
Tel.: +421 - 31 - 775 41 80, - 775 45 18, - 775 30 64, - 775 22 75
Fax: +421 - 31 - 775 30 78, - 775 30 57
E-mail: duvilax@duslo.sk, duslo@duslo.sk

